

SPF-针孔硅胶海绵

FJSP SILICONE SPONGE SHEET

产品说明

SPF-针孔硅胶发泡板，它通过特定工艺发泡后形成具有针孔状微孔结构的特殊产品，它独特高透气性，柔软弹性好，耐高温性能佳（可在 - 60℃至 + 250℃）甚至更高的温度下长期使用，是热转印和烫画领域，服装整烫设备行业最佳配套产品。

主要特点

- 良好的透气性与透湿性；
- 孔径细小均匀；
- 耐高温性能佳；
- 化学稳定性强

福建三浦橡塑发泡硅胶板物性参照表（TDS）

类型	SPF
硬度Shore A(Shore C)	5-30A
密度g/cm³ (+/-0.05)	0.4-0.7
泡孔结构	闭孔
表面形状	NA
拉伸强度kpa,Min(测试值)	>500
伸长率%,Min(测试值)	>120
压缩变形% (100℃*22h) ,Max	<5
固定形变压强kpa,(测试值) 25%	30-200
吸水率%	<5
导热系数,W/M.K	NA
耐高温性, °C	250
耐UV/臭氧性	极好
体积电阻Ω/cm	NA
阻燃性能	不阻燃
颜色	黄色或按要求
厚度范围mm	5--15
长度范围m	-1800
宽度范围mm	-900
标准宽度mm	900
标准长度m	1.8

以上数据仅供参考，不建议用于制定规范。